



FICHE TECHNIQUE

SUPPORT MAGNÉTIQUE EFFACABLE A SEC NOIR TYPE ARDOISE

Référence RV0055A

PROPRIÉTÉS

DIMENSIONNELLES

Longueur : **15 M**
Largeur : **600 mm**
Épaisseur : **0.55 mm**

MAGNÉTIQUES

Force magnétique : **18 – 21 g/cm²**
Aimantation multipôles – Largeur pôle : **2 mm**

PHYSIQUES

Température de travail : **15 à +30 °C**
Densité matériau : **3.3 – 3.5 g/cm³**
Poids du rouleau conditionné : **13kg**

COMPOSITIONS

Le support magnétique effaçable à sec est composé d'un film type ardoise noir compatible avec de la craie.

CHARGE MAGNÉTIQUE

- Ferrite de strontium : **85 – 95%**
Numéro CAS : **12023-91-5**
- Chlorure de Polyéthylène : **5 – 15%**
Numéro CAS : **64754-90-1**

NORMES

Le produit est en conformité par rapport aux exigences de la Directive REACH (EC) N° 1907/2006, la directive RoHS (EU) n°2015/863, la norme EN71-3 et la norme Américaine ASTM-F963-3.

CONSEILS GÉNÉRAUX

Le support magnétique exerce une attraction permanente aux poussières électrostatiques et aux particules chargées, il est donc nécessaire de le nettoyer avant tout traitement et/ou opération. Le nettoyage doit se faire uniquement à l'eau ou avec un détergent neutre. Dès son utilisation, le support magnétique doit être conservé à plat (format) ou posé verticalement (bobine) pour ne pas être déformé par son propre poids. La déformation peut être irréversible. Éviter de plier et de rayer la surface, car un film effaçable à sec abimé devient difficilement effaçable et garde la craie incrustée dans les fissures.

CONDITIONS D'UTILISATION

Le support peut être estampé ou découpé avec des outils standards utilisés en imprimerie. Il est recommandé de ne pas endommager le support en le pliant ou le tordant.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Le produit doit être stocké dans un local tempéré à l'abri de la lumière et tenu à l'écart des sources de chaleur. La durée de stockage ne doit pas être supérieure à 18 mois.