

**FICHE TECHNIQUE****SUPPORT FERREUX IMPRIMABLE ADHÉSIF – Référence RV0040I****PROPRIÉTÉS****DIMENSIONNELLES**

*Longueur : 20 M*  
*Largeur : 1270 mm*  
*Épaisseur : 0.4 mm*

**PHYSIQUES**

*Température de travail : 21 à 38°C*

*Densité matériau : 3.6 g/cm<sup>3</sup>*

*Poids du rouleau conditionné : 50kg*

**TENUE DE L'ADHÉSIF**

L'adhésif de type acrylique – dont l'épaisseur est de l'ordre de 0,085 – 0,095 mm - peut être fixé sur une surface propre et lisse, propre. La tenue à l'arrachement est de l'ordre de 350 gr/cm sur une surface métallique plane. Tout défaut de planéité modifiera la tenue de l'adhésif.

**COMPOSITIONS**

Ce support est composé d'une couche de poudre magnétique liée, d'un film PVC (*Chlorure de Polyvinyle*) couleur blanc mat.

**FILM PVC**

- *Chlorure de vinyle : >80 %*  
*Numéro CAS : 9002-86-2*

**ADHÉSIF**

- *Copolymère d'esters acrylique : 40-41%*  
*Numéro CAS : 103-11-7*
- *Papier coton : 7-8%*  
*Numéro CAS : 65996-61-4*
- *Huile de silicone : 0-1%*  
*Numéro CAS : 31692-79-2*
- *Protection adhésif : 49-50%*  
*Numéro CAS : 65996-61-4*

**IMPRIMABILITÉ**

Solvants, eco-solvants, UV.

**NORMES**

Le produit est en conformité par rapport aux exigences de la Directive REACH (EC) N° 1907/2006.

**CONDITIONS D'UTILISATION**

Utilisation du produit à température ambiante.

Le support peut être estampé ou découpé avec des outils standards utilisés en imprimerie.

Il est recommandé de ne pas endommager le support en le pliant ou le tordant.

Il n'est pas recommandé d'appliquer le support adhésif lorsque la température est inférieure à 10°C car l'adhérence devient insuffisante.

**CONDITIONS DE STOCKAGE**

Le produit doit être stocké dans un local tempéré à l'abri de la lumière et tenu à l'écart des sources de chaleur.

La durée de stockage ne doit pas être supérieure à 1 an.